

## Dentallot nach EN ISO 9333

**Typ:** ■ Keramiklot – Hartlot – PD frei

**Farbe:** ■ gelb

**Indikationen:** ■ Vor Brand Lot LFC Legierungen

**Zusammensetzung:** ■ Au 76,0 Pt 2,9 Ir 0,10  
(Massenanteile %) Ag 10,0 Cu 6,0 Zn 5,0

**Technische Daten:** ■

Arbeitstemperatur in °C ■ 880

Schmelzintervall in °C ■ 820 - 880

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

**Vertrieb: cecom-evis** ■

Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 10  
64385 Reichelsheim  
www.cecom-evis.de

Telefon: 06164 – 501080

Telefax: 06164 – 5010820

kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633

info@cecom-evis.de



**Hersteller: Bauer - Walser AG** ■

Bunsenstraße 4-6, 75210 Keltern b. Pforzheim

Änderungsdatum: 01.02.2020