

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Keramiklot – Hartlot, PD/Cu frei

Farbe: ■ gelb

Indikationen: ■ Vor Brand Lot LFC Legierung

Zusammensetzung: ■ Au 78,3 Pt 0,45 Ir 0,05
(Massenanteile %) Ag 16,2 Zn 5,0

Technische Daten: ■

Arbeitstemperatur in °C ■ 920

Schmelzintervall in °C ■ 800 - 930

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Vertrieb: cecom-evis ■

Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
www.cecom-evis.de

Telefon: 06164 – 501080

Telefax: 06164 – 5010820

kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633

info@cecom-evis.de



Hersteller: Bauer - Walser AG ■

Bunsenstraße 4-6, 75210 Keltern b. Pforzheim

Änderungsdatum: 01.02.2020