

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Keramiklot – Hartlot

Farbe: ■ weiß

Indikationen: ■ Vor Brand Lot

Zusammensetzung: ■ Au 70,4 Pd 9,7 Ag 17,5
(Massenanteile %) In 1,0 Zn 1,0 Cu 0,4

Technische Daten: ■

Arbeitstemperatur in °C ■ 1140

Schmelzintervall in °C ■ 1030 - 1140

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Vertrieb: cecom-evis

Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
www.cecom-evis.de

■ Telefon: 06164 – 501080

Telefax: 06164 – 5010820

kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633

info@cecom-evis.de



Hersteller: Bauer - Walser AG

Änderungsdatum: 01.02.2020

■ Bunsenstraße 4-6, 75210 Keltern b. Pforzheim