

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Universallot – Hartlot – PD frei

Farbe: ■ gelb

Indikationen: ■ Nach Brand Lot, nach Brand Lot LFC-Legierung,
Verbindungslot Gusslegierung

Zusammensetzung: ■ Au 73,2 Pt 1,8 Ag 10,6 Cu 3,0 Zn 11,4
(Massenanteile %)

Technische Daten: ■

Arbeitstemperatur in °C ■ 750

Schmelzintervall in °C ■ 710 - 760

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Vertrieb: cecom-evis ■

Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
www.cecom-evis.de

Telefon: 06164 – 501080

Telefax: 06164 – 5010820

kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633

info@cecom-evis.de



Hersteller: Bauer - Walser AG ■

Bunsenstraße 4-6, 75210 Kelters b. Pforzheim

Änderungsdatum: 01.02.2020