

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Universallot – Hartlot

Farbe: ■ gelb

Indikationen: ■ Verbindungslot Gusslegierung

Zusammensetzung: ■ Au 72,0 Pt 2,0 Pd 0,9
(Massenanteile %) Ag 10,5 Cu 9,2 Zn 5,4

Technische Daten: ■

Arbeitstemperatur in °C ■ 850

Schmelzintervall in °C ■ 810 - 860

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Vertrieb: cecom-evis ■

Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
www.cecom-evis.de

Telefon: 06164 – 501080

Telefax: 06164 – 5010820

kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633

info@cecom-evis.de



Hersteller: Bauer - Walser AG ■

Bunsenstraße 4-6, 75210 Keltern b. Pforzheim

Änderungsdatum: 01.02.2020